



**ALU-BRIXIA**  
Profilati in Alluminio

---

LEGA ALLUMINIO MAGNESIO-SILICIO PRIMARIA DA LAVORAZIONE PLASTICA

Designazione numerica BRILL

**COMPOSIZIONE CHIMICA %:**

Fe= 0.04 ÷ 0.09

Si = 0.4 ÷ 0.50

Cu = 0.10 ÷ 0.15

Mg = 0.35 ÷ 0.45

Ti max 0.005

Mn max 0.1

Al = resto